



Varilla Grado 42



Varilla Corrugada para Refuerzo de Concreto.



NORMA DE FABRICACIÓN NMX-B-506-CANACERO-2019
(ASTM A615/A615M-18)

USOS

- Refuerzo de: Zapatas, Pilote, Pilas, Pisos, Columnas, Trabes, Losas, Muros, Castillos, Cerramientos, Prefabricados, Túneles, Pavimentos, Puentes, Canales

SOLUCIONES

- ARCIME, ARPISO, ARLOSA, ARMURO, ARPREF, ARPAVIM, ARPUENTE, ARCANAL, ARTUNEL, ARCOLUM, AREOLIC

CARACTERÍSTICAS

- Varilla corrugada laminada en caliente de Grado 42
- Equivalente a la varilla Grado 60 ASTM
- Corrugada en forma de "W"
- Presentación recta o doblada

VENTAJAS

- Cumplimiento con la Norma NMX y la Norma ASTM
- Declaración Ambiental de Producto (EDP)
- Versatilidad para ajustes en obra
- Disponibilidad de producto inmediata

Dimensiones Nominales (NMX)

No.	Diámetro	Área	Peso
	(plg) (mm)	(cm ²)	(kg/m)
3	3/8	9.5	0.71
4	1/2	12.7	1.27
5	5/8	15.9	1.98
6	3/4	19.0	2.85
8	1	25.4	5.07
10	1 1/4	31.8	7.94
12	1 1/2	38.1	11.40

Dimensiones Nominales (ASTM)

No.	Diámetro	Área	Peso
	(plg) (mm)	(plg ²)	(Lb/ft)
3	3/8	9.5	0.11
4	1/2	12.7	0.20
5	5/8	15.9	0.31
6	3/4	19.1	0.44
8	1	25.4	0.79
1	1	32.3	1.27
0	1/4		

Propiedades Mecánicas:

Grado 42 (NMX) Grado 60 (ASTM)

Esfuerzo de fluencia mínimo	4,200 kg/cm ²	60,000 Lb/plg ²
Resistencia mínima a la tensión	6,300 kg/cm ²	90,000 Lb/plg ²
Alargamiento mínimo en 20 cm		
3, 4, 5 y 6	9 %	9 %
8	8 %	8 %
10 y 12	7 %	7 %

Presentaciones:

Varilla	Recta y Doblada	Recta y Rollo
3 y 4	9.15 m y 12.00	20, 40 & 60 ft
5, 6, 8, 10 y 12	m	